

Спецификация продукта* Типром К

Гидрофобизатор кремнийорганический

ТУ 2229-121-32478306-2004

Описание продукта

Концентрат кремнийорганической эмульсии.

Рекомендуемые поверхности обработки

Для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, шифера, дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды.

Особенности продукта

- не обладает запахом, что позволяет использовать его внутри помещений во время их эксплуатации;
- допускается нанесение на влажную поверхность;
- экономически выгоден при транспортировке на дальние расстояния.

Свойства продукта

- не изменяет внешний вид обработанного материала;
- увеличивает атмосферостойкость и коррозионную стойкость материалов;
- препятствует появлению повторных высолов;
- увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот;
- практически не снижает газо- и воздухопроницаемость;
- устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли;
- препятствует обледенению и загрязнению поверхности;
- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 10 мм (в зависимости от пористости материала);
- срок службы покрытия не менее 10 лет.

Способ применения

Для приготовления рабочей смеси необходимо перемешать концентрат эмульсии, затем развести водой в соотношении: 3 части воды на 1 часть «Типром К».

Равномерно наносить на чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут) до полного насыщения поверхности при температуре окружающего воздуха от +5⁰С до +30⁰С.

Водозащитный эффект наступает в течение 24 часов.

Расход готового к применению раствора

150-300 мл/м² – в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

Технические показатели качества

Водонепроницаемость, мм вод.ст., 50

Упаковка

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

Хранение и транспортировка

Следует хранить в сухих помещениях при положительной температуре до 30°C, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 6 мес. Допускается перевозка всеми видами транспорта при t от 0°C до +35°C.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

** Спецификация разработана 25.03.2014г.*

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или на сайте www.sazi.ru.