

## Спецификация продукта\* Типром М

### *Модификатор цвета (эффект «мокрый камень») со свойством гидрофобизации*

ТУ 2229-100-32478306-2003

#### Описание продукта

Готовый к применению кремнийорганический состав на органическом растворителе.

#### Рекомендуемые поверхности обработки

Для поверхностной обработки мелкопористых<sup>1</sup> минеральных материалов (натурального камня, облицовочного кирпича, бетона) и дерева с целью модификации цвета поверхности (создание эффекта «мокрого камня»).

<sup>1</sup>*Характер пористости материала можно косвенно определить путем простого обрызгивания поверхности водой. Если по истечению 2-х минут нанесенные капли полностью впитываются, то поверхность не относится к мелкопористой.*

#### Особенности продукта

Не рекомендован для обработки:

- горизонтальных поверхностей, долгое время находящихся под воздействием воды (тротуарная плитка).

#### Свойства продукта

- изменяет внешний вид мелкопористых минеральных материалов,
- усиливает насыщенность цвета поверхностного слоя,
- создает гидрофобный эффект;
- срок службы модифицированного слоя не менее 2 лет.

#### Способ применения

Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев до полного впитывания поверхности (с интервалом не более 10 минут) при  $t^0$  от -5 до +30  $^0$ C.

*Ввиду многообразия отделочных поверхностей, для оценки «мокрого эффекта» перед началом работ рекомендуется пробная обработка небольшого участка с последующим наблюдением эффекта в течение 3-5 дней. Практика показывает, что этого времени достаточно для окончательного формирования модифицирующего слоя.*

#### Расход материала

150 – 250 мл/ м<sup>2</sup> - в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

#### Технические характеристики

Внешний вид	Жидкость от желтого до темно-коричневого цвета. Допускается наличие осадка и механических примесей.
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,70-0,95

#### Упаковка

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

### **Хранение и транспортировка**

Гарантийный срок хранения 9 месяцев при плюсовой температуре в ненарушенной заводской упаковке. Допускается перевозка при температуре не ниже  $-5^{\circ}\text{C}$ .

### **Меры безопасности**

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

*\* Спецификация разработана 25.03.2014г.*

*Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или на сайте [www.sazi.ru](http://www.sazi.ru).*